



FICHA TÉCNICA  
TECHNICAL DATA SHEET  
FICHE TECHNIQUE

DATA | DATE | DATE 28/03/2022

PRODUTO **VIDRADO ROSA**  
PRODUCT | PRODUIT **ROSE GLAZE** | ÉMAIL ROSE  
APRESENTAÇÃO **PÓ**  
PRESENTATION | PRÉSENTATION **POWDER** | EN POUFRE  
DESIGNAÇÃO **T1329/8**  
DESIGNATION | DESIGNATION

DADOS RECOMENDADOS | RECOMMENDED DATA | DONNÉES RECOMMANDÉES

APLICAÇÃO FAIANÇA  
APPLICATION EARTHENWARE | FAÏANCE

TEMPERATURA 1000 °C ± 20  
TEMPERATURE | TEMPÉRATURE

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

CHEMICAL COMP. COMP. CHIMIQUE

SiO<sub>2</sub> 43-53 %

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 2-3 %

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> <1 %

CaO 2-3 %

MgO <1 %

ZnO 10-15 %

K<sub>2</sub>O 2-3 %

Na<sub>2</sub>O 4-5 %

PbO 0%

ZrO<sub>2</sub> 6-7 %

Outros | Others | <20 %

Autres

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PHYSICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

COEF. DE DILATAÇÃO TÉRMICA 20-400 °C  
THERMAL EXPANSION COEF. | COEFFICIENT DILATATION THÉRIQUE

LINEAR | LINÉAIRE  $\alpha 10^{-7}$  (1/K) ≥85

CÚBICO | CUBIC | CUBIQUE  $\gamma 10^{-7}$  (1/K) ≥255

% RESIDUO 2,5±0,5  
% RESIDUE | % RÉSIDU

OBSERVAÇÕES | OBSERVATIONS | OBSERVATIONS

OS VALORES PODEM VARIAR, DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

THE VALUES MAY VARY, DEPENDING ON THE CONDITIONS OF USE

LES VALEURS PEUVENT VARIER EN FONCTION DES CONDITIONS D'UTILISATION.

