PASTCERAM
Pastas Cerâmicas, S.A.

comercial@pastceram.com
(+351) 262 540 080
Zona Industrial Casal da Areia, Lote 38/39 2460-392 CÓS - ALCOBAÇA
PORTUGAL

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE

DATA | DATE | DATE 31/05/2022

PRODUTO **ENGOBE**
PRODUCT | PRODUIT **ENGOBE** | ENGOBE

DESIGNAÇÃO
DESIGNATION | DESIGNATION **TEG 1032/1**

INFORMAÇÃO | INFORMATION | INFORMATION

COMPOSITION COMPOSITION | COMPOSITION	SiO_2; Al_2O_3; CaO; K_2O; Na_2O; Zr; Pr; Fe; Cr; Zn

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | PHYSICAL PROPERTIES | PROPRIETÉS PHYSIQUES

COR COLOR | COULEUR	Amarelo Yellow	Jaune
% RESIDUO % RESIDUE | % RÉSIDU	45 µm ≤ 1%	
TEMPERATURA DE COZEDURA FIRING TEMPERATURE | TEMPÉRATURE DE CUISSON	980°C – 1020°C	
ESTADO FÍSICO PHYSICAL STATE | ÉTAT PHYSIQUE	pastoso PASTY	PÂSTEUX pâteux

OBSERVAÇÕES | OBSERVATIONS | OBSERVATIONS

PERMITE A APLICAÇÃO EM PEÇAS CRUAS E COZIDAS.
O RESULTADO DEPENDE DA BASE UTILIZADA, DAS TEMPERATURAS E DO CICLO DE COZEDURA.
INFORMAÇÃO ADICIONAL ESTÁ DISPONÍVEL NO CONTACTO DIRECTO COM PASTCERAM.
TODAS AS MATÉRIAS-PRIMAS FORAM VERIFICADAS E UTILIZADAS APENAS SE ESTIVEREM EM CONFORMIDADE COM O CONTROLO.

ALLOWS APPLICATION IN RAW AND FIRED CERAMIC PIECES.
THE RESULT DEPENDS ON THE BASE EMPLOYED, TEMPERATURES AND FIRING CYCLE.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE IN THE DIRECT CONTACT WITH PASTCERAM.
ALL RAW MATERIALS HAVE BEEN VERIFIED AND USED ONLY IF THEY COMPLY WITH CONTROL.

PERMET L'APPLICATION SUR LES PIÈCES CRUES ET CUITES.
LE RÉSULTAT DÉPEND DE LA BASE UTILISÉE, DES TEMPÉRATURES ET DU CYCLE DE TIR.
DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES DANS LE CONTACT DIRECT AVEC PASTCERAM.
TOUTES LES MATIÈRES PREMIÈRES ONT ÉTÉ VÉRIFIÉES ET UTILISÉES UNIQUEMENT APRÉS CONTRÔLE.