



FICHA TÉCNICA  
TECHNICAL DATA SHEET  
FICHE TECHNIQUE

DATA | DATE | DATE 15/05/2023

PRODUTO ENGOBE PARA PLACAS

PRODUCT | PRODUIT **ENGOBE FOR REFRACTORY SLABS** | ENGOBE POUR PLAQUES

APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO

PRESENTATION | PRÉSENTATION **SUSPENSION** | SUSPENSION

DESIGNAÇÃO

DESIGNATION | DESIGNATION **ENGOBE PARA PLACAS**

COMPOSIÇÃO | **COMPOSITION** | COMPOSITION

Composto por Alumina, Feldspato e Caulino

Composed by Alumina, Feldspar and Kaolin

Composée d'Alumine, de Feldspath et de Kaolin

UTILIZAÇÕES | **UTILISATIONS** | UTILISATIONS

Trata-se de um engobe desenvolvido para aumentar a durabilidade do mobiliário refractário. Indicado para mobiliário à base de Mulite e Cordierite. Deverão ser efectuados testes prévios tendo em conta o ciclo de cozedura, vidrados utilizados e formulação química dos refractários. Temperatura máxima de trabalho: 1250 °C

This is an engobe developed to increase the durability of refractory furniture. Suitable for Mulite and Cordierite based furniture. Previous tests should be carried out taking into account the firing cycle, glazes used and chemical formulation of the refractories. Maximum working temperature: 1250 °C

Il s'agit d'un engobe développé pour augmenter la durabilité des meubles réfractaires. Il convient aux meubles à base de Mulite et de Cordierite. Des tests préalables doivent être effectués en tenant compte du cycle de cuisson, des émaux utilisés et de la formulation chimique des réfractaires. Température maximale d'utilisation : 1250 °C

OBSERVAÇÕES | **OBSERVATIONS** | OBSERVATIONS

Deve armazenar-se em local fresco, seco e bem ventilado.

It should be stored in a cool, dry and well ventilated place.

Il doit être stocké dans un endroit frais, sec et bien ventilé.