



FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE

DATA | DATE | DATE 12/10/2020

PRODUTO **VIDRADO ROSA** | PRODUCT | PRODUIT **ROSE GLAZE** | EMAIL ROSE
APRESENTAÇÃO **PO** | PRESENTATION | PRÉSENTATION **POWDER** | EN POUFRE
DESIGNAÇÃO **T613/50** | DESIGNATION | DESIGNATION

DADOS RECOMENDADOS | RECOMMENDED DATA | DONNÉES RECOMMANDÉES

APLICAÇÃO | FAIANÇA | APPLICATION | EARTHENWARE | FAÏANCE

TEMPERATURA | TEMPERATURE | TEMPÉRATURE 1000 °C ± 20

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

CHEMICAL COMP. | COMP. CHIMIQUE

SiO₂ 50-60 %

Al₂O₃ 10-15 %

Fe₂O₃ 0-1 %

CaO 5-10 %

MgO 0-1 %

BaO 0-1 %

ZnO 0-2 %

K₂O 1-5 %

Na₂O 1-5 %

PbO 0-1 %

ZrO₂ 0-2 %

Outros | Others |
Autres 0-1 %

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PHYSICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Coef. de Dilatação (°C-1) 20-400°C

Expansion Coef. | Coefficient Dilatacion

$\alpha 10^{-7}$ (l/k) linear 64,33±1.0

$\gamma 10^{-7}$ (l/k) cúbico 193±3.0

% Residuo 2±0,5

% Residuals | % Déchets

OBSERVAÇÕES | OBSERVATIONS | OBSERVATIONS

Os valores podem variar, dependendo das condições de utilização.

The values may vary, depending on the conditions of use

Les valeurs peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.

