



**FICHA TÉCNICA**  
**TECHNICAL DATA SHEET**  
**FICHE TECHNIQUE**

DATA | DATE | DATE **29/03/2022**

**PRODUTO VIDRADO CASTANHO EFEITOS**  
**PRODUCT | PRODUIT BROWN EFFECTS GLAZE** | ÉMAIL MARRON EFFETS  
**APRESENTAÇÃO PÓ**  
**PRESENTATION | PRÉSENTATION POWDER** | EN POUVRE  
**DESIGNAÇÃO MT1474/3**  
**DESIGNATION | DESIGNATION**

**DADOS RECOMENDADOS | RECOMMENDED DATA | DONNÉES RECOMMANDÉES**

**APLICAÇÃO FAIANÇA**  
**APPLICATION EARTHENWARE** | FAÏANCE

**TEMPERATURA 1000 °C ± 20**  
**TEMPERATURE | TEMPÉRATURE**

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA**

**CHEMICAL COMP. COMP. CHIMIQUE**

SiO<sub>2</sub> 33-43 %

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 8-9 %

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0,5-1,5 %

CaO 8-13 %

MgO 1,5-2,5 %

ZnO 1-2 %

K<sub>2</sub>O 1-2 %

Na<sub>2</sub>O 1,5-2,5 %

PbO 0 %

ZrO<sub>2</sub> 3-4 %

Outros | Others | <35 %

Autres

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

**PHYSICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS PHYSIQUES**

**COEF. DE DILATAÇÃO TÉRMICA 20-400 °C**  
**THERMAL EXPANSION COEF. | COEFFICIENT DILATATION THÉRIQUE**

**LINEAR | LINÉAIRE  $\alpha 10^{-7}$  (1/K) N.D.**

**CÚBICO | CUBIC | CUBIQUE  $\gamma 10^{-7}$  (1/K) N.D.**

**% RESÍDUO 2,5±0,5**  
**% RESIDUE | % RÉSIDU**

**OBSERVAÇÕES | OBSERVATIONS | OBSERVATIONS**

OS VALORES PODEM VARIAR, DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

THE VALUES MAY VARY, DEPENDING ON THE CONDITIONS OF USE

LES VALEURS PEUVENT VARIER EN FONCTION DES CONDITIONS D'UTILISATION.

