



FICHA TÉCNICA  
TECHNICAL DATA SHEET  
FICHE TECHNIQUE

DATA | DATE | DATE 31/05/2022

PRODUTO **ENGOBE**  
PRODUCT | PRODUIT **ENGOBE** | **ENGOBE**

DESIGNAÇÃO **TEG 731/17**  
DESIGNATION | DESIGNATION

**INFORMAÇÃO | INFORMATION | INFORMATION**

COMPOSITION **SiO<sub>2</sub>; Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; CaO; K<sub>2</sub>O; Na<sub>2</sub>O; Zr; Fe; Co; Cr**  
COMPOSITION | COMPOSITION

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | PHYSICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS PHYSIQUES**

COR	Cinza
COLOR   COULEUR	Grey Gris
% RESIDUO	45 µm ≤ 1%
% RESIDUE   % RÉSIDU	
TEMPERATURA DE COZEDURA	980°C – 1020°C
FIRING TEMPERATURE   TEMPÉRATURE DE CUISSON	
ESTADO FÍSICO	pastoso
PHYSICAL STATE   ÉTAT PHYSIQUE	PASTY PÂSTEUX pâteux

**OBSERVAÇÕES | OBSERVATIONS | OBSERVATIONS**

PERMITE A APLICAÇÃO EM PEÇAS CRUAS E COZIDAS.  
O RESULTADO DEPENDE DA BASE UTILIZADA, DAS TEMPERATURAS E DO CICLO DE COZEDURA.  
INFORMAÇÃO ADICIONAL ESTÁ DISPONÍVEL NO CONTACTO DIRECTO COM PASTCERAM.  
TODAS AS MATÉRIAS-PRIMAS FORAM VERIFICADAS E UTILIZADAS APENAS SE ESTIVEREM EM CONFORMIDADE COM O CONTROLO.

ALLOWS APPLICATION IN RAW AND FIRED CERAMIC PIECES.  
THE RESULT DEPENDS ON THE BASE EMPLOYED, TEMPERATURES AND FIRING CYCLE.  
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE IN THE DIRECT CONTACT WITH PASTCERAM.  
ALL RAW MATERIALS HAVE BEEN VERIFIED AND USED ONLY IF THEY COMPLY WITH CONTROL.

PERMET L'APPLICATION SUR LES PIÈCES CRUES ET CUITES.  
LE RÉSULTAT DÉPEND DE LA BASE UTILISÉE, DES TEMPÉRATURES ET DU CYCLE DE TIR.  
DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES DANS LE CONTACT DIRECT AVEC PASTCERAM.  
TOUTES LES MATIÈRES PREMIÈRES ONT ÉTÉ VÉRIFIÉES ET UTILISÉES UNIQUEMENT APRÈS CONTRÔLE.