



FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE

DATA | DATE | DATE 12/10/2020

PRODUTO **VIDRADO VERMELHO EFEITOS ESPECIAIS**
PRODUCT | PRODUIT **RED GLAZE SPECIAL EFFECTS** | EMAIL ROUGE EFFETS SPECIAUX
APRESENTAÇÃO **PO**
PRESENTATION | PRÉSENTATION **POWDER** | EN POUDRE
DESIGNAÇÃO **T1127/5**
DESIGNATION | DESIGNATION

DADOS RECOMENDADOS | **RECOMMENDED DATA** | DONNÉES RECOMMANDÉES

APLICAÇÃO FAIANÇA
APPLICATION EARTHENWARE | FAÏANCE

TEMPERATURA 1000°C ± 20
TEMPERATURE | TEMPÉRATURE

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

CHEMICAL COMP. COMP. CHIMIQUE

SiO₂ 50-60%

Al₂O₃ 10-15%

Fe₂O₃ 0-1%

CaO 5-10%

MgO 0-1%

BaO 0-1%

ZnO 0-5%

K₂O 1-5%

Na₂O 1-5%

PbO 0-1%

ZrO₂ 0-1%

Outros | Others |
Autres 0-1%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PHYSICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Coef. de Dilatação (°C-1) 20-400°C

Expansion Coef. | Coefficient Dilatacion

α 10⁻⁷ (l/k) linear 62,5±1,0

γ 10⁻⁷ (l/k) cúbico 187,5±3,0

% Residuo 3±0,5

% Residuals | % Déchets

OBSERVAÇÕES | **OBSERVATIONS** | OBSERVATIONS

Os valores podem variar, dependendo das condições de utilização.

The values may vary, depending on the conditions of use

Les valeurs peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.

