



**FICHA TÉCNICA**  
**TECHNICAL DATA SHEET**  
**FICHE TECHNIQUE**

DATA | DATE | DATE 08/03/2021

**PRODUTO FRITA CORRECTORA TRANSPARENTE**  
**PRODUCT | PRODUIT TRANSPARENT GLAZE | EMAIL TRANSPARENT**  
**APRESENTAÇÃO PO**  
**PRESENTATION | PRÉSENTATION POWDER | EN POWDRE**  
**DESIGNAÇÃO FT001**  
**DESIGNATION | DESIGNATION**

**DADOS RECOMENDADOS | RECOMMENDED DATA | DONNÉES RECOMMANDÉES**

<b>APLICAÇÃO</b> <b>APPLICATION</b>	<b>FAIANÇA</b> <b>EARTHENWARE   FAÏANCE</b>
<b>TEMPERATURA</b> <b>TEMPERATURE   TEMPÉRATURE</b>	<b>1000 °C ± 20 °C</b>

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA**

**CHEMICAL COMP. | COMP. CHIMIQUE**

SiO <sub>2</sub>	45-55 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	6-10 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<0,2%
CaO	8-12 %
MgO	3-4 %
ZnO	<0,2%
K <sub>2</sub> O	5-6 %
Na <sub>2</sub> O	3-4%
PbO	0 %
ZrO <sub>2</sub>	0
Outros   Others   Autres	<1%

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

**PHYSICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS PHYSIQUES**

<b>Coef. de Dilatação (°C-1)</b> <b>Expansion Coef.   Coefficient Dilatacion</b>	<b>20-400°C</b>
$\alpha 10^{-7} (1/K)$ linear	96,6±1.0
$\gamma 10^{-7} (1/K)$ cúbico	290±5.0
<b>% Residuo</b> <b>% Residuals   % Déchets</b>	<b>2±0,5</b>

**OBSERVAÇÕES | OBSERVATIONS | OBSERVATIONS**

Os valores podem variar, dependendo das condições de utilização.

The values may vary, depending on the conditions of use

Les valeurs peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.