



FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE

DATA | DATE | DATE **09/03/2022**

PRODUTO VIDRADO TRANSPARENTE
PRODUCT | PRODUIT TRANSPARENT GLAZE | ÉMAIL TRANSPARENT
APRESENTAÇÃO PÓ
PRESENTATION | PRÉSENTATION POWDER | EN POUDRE
DESIGNAÇÃO VT-09
DESIGNATION | DESIGNATION

DADOS RECOMENDADOS | RECOMMENDED DATA | DONNÉES RECOMMANDÉES

APLICAÇÃO FAIANÇA
APPLICATION EARTHENWARE | FAÏANCE

TEMPERATURA 1000°C ± 20
TEMPERATURE | TEMPÉRATURE

COMPOSIÇÃO QUÍMICA	
CHEMICAL COMP.	COMP. CHIMIQUE
SiO ₂	25-35 %
Al ₂ O ₃	5-6 %
Fe ₂ O ₃	< 1 %
CaO	<1 %
MgO	<1 %
ZnO	<1 %
K ₂ O	<1 %
Na ₂ O	<1 %
PbO	60-70 %
ZrO ₂	<1 %
Outros Others Autres	<1 %

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
PHYSICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	
COEF. DE DILATAÇÃO TÉRMICA	
THERMAL EXPANSION COEF. COEFFICIENT DILATATION THÉRIQUE	
LINEAR LINÉAIRE	$\alpha 10^{-7}$ (l/K) 61,0±1,0
CÚBICO CUBIC CUBIQUE	$\gamma 10^{-7}$ (l/K) 183±3,0
% RESIDUO	2,5±0,5
% RESIDUE % RÉSIDU	

OBSERVAÇÕES | OBSERVATIONS | OBSERVATIONS

OS VALORES PODEM VARIAR, DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

THE VALUES MAY VARY, DEPENDING ON THE CONDITIONS OF USE

LES VALEURS PEUVENT VARIER EN FONCTION DES CONDITIONS D'UTILISATION.