



**FICHA TÉCNICA**  
**TECHNICAL DATA SHEET**  
**FICHE TECHNIQUE**

DATA | DATE | DATE **28/03/2022**

**PRODUTO VIDRADO AZUL**  
**PRODUCT | PRODUIT BLUE GLAZE** | ÉMAIL BLEU  
**APRESENTAÇÃO PÓ**  
**PRESENTATION | PRÉSENTATION POWDER** | EN POUDRE  
**DESIGNAÇÃO T1072/9**  
**DESIGNATION | DESIGNATION**

**DADOS RECOMENDADOS | RECOMMENDED DATA | DONNÉES RECOMMANDÉES**

**APLICAÇÃO FAIANÇA**  
**APPLICATION EARTHENWARE** | FAÏANCE

**TEMPERATURA 1000 °C ± 20**  
**TEMPERATURE | TEMPÉRATURE**

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA**

**CHEMICAL COMP. COMP. CHIMIQUE**

SiO<sub>2</sub> 45-55 %

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 4-5 %

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> <1 %

CaO 3-4 %

MgO <1 %

ZnO 9-14 %

K<sub>2</sub>O 2-3 %

Na<sub>2</sub>O 4-5 %

PbO 0%

ZrO<sub>2</sub> <1%

Outros | Others | <25 %  
Autres

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

**PHYSICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS PHYSIQUES**

**COEF. DE DILATAÇÃO TÉRMICA 20-400 °C**  
**THERMAL EXPANSION COEF. | COEFFICIENT DILATATION THÉRIQUE**

**LINEAR | LINÉAIRE  $\alpha 10^{-7}$  (1/K) ≥85**

**CÚBICO | CUBIC | CUBIQUE  $\gamma 10^{-7}$  (1/K) ≥255**

**% RESIDUO 3,0±0,5**  
**% RESIDUE | % RÉSIDU**

**OBSERVAÇÕES | OBSERVATIONS | OBSERVATIONS**

OS VALORES PODEM VARIAR, DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

THE VALUES MAY VARY, DEPENDING ON THE CONDITIONS OF USE

LES VALEURS PEUVENT VARIER EN FONCTION DES CONDITIONS D'UTILISATION.

