



FICHA TÉCNICA  
TECHNICAL DATA SHEET  
FICHE TECHNIQUE

DATA | DATE | DATE 01/09/2022

PRODUTO VIDRADO TRANSPARENTE MATE

PRODUCT | PRODUIT TRANSPARENT MATTE GLAZE | EMAIL MAT TRANSPARENT

APRESENTAÇÃO PÓ

PRESENTATION | PRÉSENTATION POWDER | EN POUDRE

DESIGNAÇÃO

DESIGNATION | DESIGNATION **MTG-01**

DADOS RECOMENDADOS | RECOMMENDED DATA | DONNÉES RECOMMANDÉES

APLICAÇÃO GRÉS  
APPLICATION STONEWARE | GRÈS

TEMPERATURA 1150 °C ± 20  
TEMPERATURE | TEMPÉRATURE

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

CHEMICAL COMP. COMP. CHIMIQUE

SiO<sub>2</sub> 43-53 %

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 16-21 %

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> <1 %

CaO 7-8 %

MgO <1 %

ZnO 3-4 %

K<sub>2</sub>O 3-4 %

Na<sub>2</sub>O 1-2 %

PbO 0 %

ZrO<sub>2</sub> <1 %

Outros | Others | <20 %

Autres

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PHYSICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

COEF. DE DILATAÇÃO TÉRMICA 20-400 °C  
THERMAL EXPANSION COEF. | COEFFICIENT DILATATION THÉRIQUE

LINEAR | LINÉAIRE  $\alpha 10^{-7}$  (1/K) 59,0±1,0

CÚBICO | CUBIC | CUBIQUE  $\gamma 10^{-7}$  (1/K) 177±3,0

% RESÍDUO 45 µm 2,5±0,5  
% RESIDUE 45 µm | % RÉSIDU 45 µm

OBSERVAÇÕES | OBSERVATIONS | OBSERVATIONS

OS VALORES PODEM VARIAR, DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

THE VALUES MAY VARY, DEPENDING ON THE CONDITIONS OF USE

LES VALEURS PEUVENT VARIER EN FONCTION DES CONDITIONS D'UTILISATION.

