



**FICHA TÉCNICA**  
**TECHNICAL DATA SHEET**  
**FICHE TECHNIQUE**

DATA | DATE | DATE **03/06/2022**

**PRODUTO VIDRADO CREME**  
**PRODUCT | PRODUIT CREAM GLAZE** | EMAIL CRÈME  
**APRESENTAÇÃO PÓ**  
**PRESENTATION | PRÉSENTATION POWDER** | EN POWDRE  
**DESIGNAÇÃO VTG 1275/10**  
**DESIGNATION | DESIGNATION**

**DADOS RECOMENDADOS | RECOMMENDED DATA | DONNÉES RECOMMANDÉES**

**APLICAÇÃO GRÉS**  
**APPLICATION STONEWARE** | GRÈS

**TEMPERATURA 1150 °C ± 20**  
**TEMPERATURE | TEMPÉRATURE**

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA**

CHEMICAL COMP.	COMP. CHIMIQUE
SiO <sub>2</sub>	47-57 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	11-16 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1-2 %
CaO	8-9 %
MgO	1-2 %
ZnO	1-2 %
K <sub>2</sub> O	2-3 %
Na <sub>2</sub> O	1-2 %
PbO	0 %
ZrO <sub>2</sub>	1-2 %
Outros   Others   Autres	<20 %

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

**PHYSICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS PHYSIQUES**

COEF. DE DILATAÇÃO TÉRMICA	
THERMAL EXPANSION COEF.   COEFFICIENT DILATATION THÉRIQUE	
<b>LINEAR   LINÉAIRE</b> $\alpha 10^{-7}$ (1/K)	20-400 °C 58,0±1,0
<b>CÚBICO   CUBIC   CUBIQUE</b> $\gamma 10^{-7}$ (1/K)	174±3,0
<b>% RESIDUO</b>	2,5±0,5
<b>% RESIDUE   % RÉSIDU</b>	

**OBSERVAÇÕES | OBSERVATIONS | OBSERVATIONS**

OS VALORES PODEM VARIAR, DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

THE VALUES MAY VARY, DEPENDING ON THE CONDITIONS OF USE

LES VALEURS PEUVENT VARIER EN FONCTION DES CONDITIONS D'UTILISATION.

